

PRIMÁRIOS

580-0510

PRIMÁRIO PARA PAVIMENTOS NÃO POROSOS



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Promotor de aderência para superfícies com pouco porosas ou para superfícies não porosas, especialmente de suporte mineral. Permite uma primeira demão de suporte para realizar uma repintura com sistemas de poliuretano, epoxi e acrílico monocomponente de base solvente.

UTILIZAÇÕES

Adequado como primário em superfícies de difícil aderência como: as de betão (uniformizadas com talocha ou estucadas), azulejos, grés, cerâmicas, mármore, ladrilhos vidrados, vidro, etc. Usado em superfícies de origem mineral utilizadas na construção. Não é recomendado para superfícies pintadas, envernizadas e de plástico.

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS

- Excelente aderência sobre suportes de origem mineral.
- Elevado rendimento.
- Secagem rápida e tempo reduzido para repintura.
- Cumpre com a directiva dos COV 2010 para o sector da construção.

DADOS DO PRODUTO

Cores: Incolor

Acabamento: Brilhante

Tipo de Embalagem: 2 Lts. (A+B)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	base química	Resinas especiais aditivadas com promotores de aderência
	solvente	Mistura de hidrocarbonetos, álcoois e cetonas
Massa Volúmica		1,00 ± 0.02 Kg/ l (A+B)
Teor de sólidos (em volume)		51 ± 2 %
COV's		Valor limite da UE para este produto (cat. A/j): 500 g/l Este produto contém no máx. 500 g/l COV.
Rendimento 		11-14 m ² / litro (Aproximado por demão)
Secagem 	Ao tacto	2 horas
	Profundidade	4 horas
	Repintura	Mínimo 2 horas; máximo 24 horas, dureza total após 7 dias

SISTEMAS DE PINTURA

As superfícies em geral deverão estar secas, limpas e livres de gorduras e de pó e sem oxidação.

Superfícies de cerâmica: Em superfícies de azulejos, grés ou semelhantes, proceder à eliminação total com detergente, álcool, ou diluente, qualquer vestígio de contaminante, procedendo à lavagem com água no caso de utilizar detergente. Estender por meio de um esfregão, esponja ou pano de algodão. Em superfícies de grande dimensão pode utilizar-se trincha ou rolo.

Superfícies de betão: Os pavimentos novos, devem ser pintados ao fim de 28 dias após a cura total do betão. Para assegurar uma boa aderência, a camada superficial de cimento deve ser eliminada com escova de aço, limpeza ácida ou em alguns casos mediante limpeza da superfície por jacto de areia. Proceder à aplicação usando trincha ou rolo.

Superfícies pintadas (antigas): No caso de superfícies já pintadas, deve-se proceder à eliminação da pintura. Este produto só serve para superfícies de origem mineral novas. Não funciona como promotor da aderência entre camadas.

Após a limpeza da superfície efectuar cuidadosamente a mistura dos dois componentes num recipiente à parte homogeneizando manualmente. Misturar só o necessário tendo em conta a proporção da mistura, o tempo de vida do produto e o rendimento do mesmo. Proceder à aplicação evitando o excesso de produto e a formação de “charcos”. Para repintura aconselha-se um período entre 2 a 24 horas.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

	Número de demãos	1 demão
	Espessura recomendada	20–25 microns por demão
	Diluição	Não diluir
	Limpeza	Diluyente epoxi, refª 812-0005
	Temperatura de aplicação	Temperatura ambiente de 10 a 35° C. A temperatura do substrato deve estar de 2-3° C acima do ponto de orvalho e a humidade relativa deve ser inferior a 85%.
	Utensílios de aplicação	Trincha, rolo, esponja, esfregão sintético ou pano de algodão.
	Proporção de mistura (volume)	1/ 1
	Vida da mistura	<u>2 horas: após este tempo mesmo que o produto não gelifique perde todas as suas propriedades.</u>
		Agitar convenientemente antes da sua aplicação.

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM

Após armazenagem de 12 meses em embalagem fechada, o produto mantém-se facilmente homogeneizável depois de uma conveniente agitação. Não apresenta peles, coágulos nem gelificação. Manter armazenado nas embalagens originais perfeitamente fechadas e em locais frescos e bem arejados, com temperaturas superiores a 0°C.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança.

NOTA

A Robbialac assegura a conformidade dos seus produtos de acordo com as especificações das respectivas Informações Técnico-Comerciais. As informações apresentadas constituem apenas uma base orientativa. Aconselhamos os utilizadores a realizarem ensaios prévios de modo a determinarem as melhores condições de utilização e a confirmarem que os produtos são adequados para o fim pretendido. Declinamos qualquer responsabilidade no caso do resultado final ser influenciado por factores fora do controlo. Porque a evolução técnica é permanente, recomendamos a verificação da actualidade da presente informação Técnico-Comercial.



Tintas Robbialac S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
LINHA VERDE TEL.: 800 200 725 FAX: 800 201 378
Tintas Robbialac, S. A. com sede em Vale de Lide - Sacavém
NIPC e C.R.C. de Loures - N.º 504 426 982
Capital Realizado € 5 000 000,00



A Robbialac tem o seu sistema de qualidade CERTIFICADO e implementado na fabricação e comercialização de tintas e vernizes de acordo com a ISO 9001.